

KÖSTER BS 1 Bitumi Tasoite

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
Pvm: 01. Tammikuuta 2007

1.10

Kuituvahvistettu pysyvästi elastinen Bitumi Tasoite

Ominaisuudet

Liuoitteinen Bituminen Tasoite massa, joka on muuttumaton, säänkestävä ja pysyvästi elastinen. Pehmenemispiste n. 100 °C, mikä takaa korkean muuttumattomuuden. Kestävä laimennettuja happeja, lipeää, teollisuuden kaasuja, suolavettä jne. vastaan. BS 1 on asbestivapaa eikä sisällä PCB:tä.

Tekniset tiedot

Väri	musta
Tiheys	n. 1,2 g / cm ³
Kuiva-aines pitoisuus	n. 80 %
Liuoite	hiilivety

Käyttöalue

Vuotojen ja reikien korjaamiseen sekä tiivistämiseen bitumi ja peltikatoissa. Käytetään päätyjen tiivistämiseen – vahvikkeilla tai ilman. Vedeneristämiseen vaaka- ja pystypinnoilla, sisä- ja ulkotiloissa, maanpinnan ylä- ja alapuolella, putkien läpivientien tiivistämiseen kellareissa, suojaamaan maanalaisia parkkitaloja. KÖSTER Bikuplan® KSK AW 15 tiivistyspäällysteiden päätyjen tiivistämiseen alhaisissa lämpötiloissa.

Alusta

Kuiva, puhdas ja vapaa ruosteesta. Betoni-, rappaus- ja muurauspinnoissa esikäsitteily KÖSTER Bitumi Primerilla.

Työstö

KÖSTER BS 1 Bitumi Tasoite työstetään lastalla kerrospaksuuteen 3 - 4 mm. Ideaalinen työskentelylämpötila on + 5 °C - + 25 °C. Suuremmat kerrospaksuudet kuin 4 mm on tehtävä useammalla levityksellä. Edellisen kerroksen täytyy olla täysin kuivunut ennen seuraavan levittämistä.

Käytä KÖSTER Lasikuituverkkoa vahvistamaan eri kerrosten välillä. KÖSTER Bikuplan® KSK AW 15 päätyjen tiivistämisessä alhaisissa lämpötiloissa suosittelemme varastoimaan BS 1 Bitumi Tasoitteen lämpimässä tilassa.

Menekki

n. 1 ltr. / m² / 1 mm käyttöpaksuudella

Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen KÖSTER Bitumin Poistoaineella

Pakkaus

5 ltr. astia

Varastointi

Ei ole arka pakkaselle. Alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa varastointiaika vähintään 12 kuukautta.

Käyttöturvallisuus

Tulenarkaa. Varmista riittävä tuuletus kun käytetään suljetuissa sisätiloissa. Suojattava kuumuudelta ja tulelta. Noudata paikallisia ohjeita käytettäessä liuoitteita sisältäviä materiaaleja.

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER Bitumi Primeri	Tuote.-Nr. 1.01
KÖSTER Bitumin poistoaine	Tuote.-Nr. 9.03
KÖSTER Bikuplan® KSK AW 15	Tuote.-Nr. 10.311
KÖSTER Lasikuituverkko	Tuote.-Nr. 11.01

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: teemu.alonen@koster.fi · Internet: www.koster.fi