

KÖSTER Bikuplan® KSK-kolmikulmanauha

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr. **10.39**
Pvm: 01. Tammikuuta 2007

- Tuotemerkki "BIKUPLAN" rekisteröity Saksalaisessa patenttitoimistossa, Nr. 3955 6699

Kylmä itseliimautuva synteettinen/bituminen kolmikulmanauha

Ominaisuudet

Bikuplan® KSK-kolmikulmanauha on kylmäasennettava ja itseliimautuva, erittäin elastinen kolmikulmanauha turvalliseen ja helppoon vedeneristämiseen viisteissä ja liitoksissa esim. läpiviennissä maan ylä- ja alapuolisissa rakenteissa. Se on soveltuva vedeneristykseen myös tukialueissa esim. tarkastuskaivojen elementeissä ja esivaletuissa elementeissä.

Tekniset tiedot

Materiaali	plastinen kumibitumi
Pituus	1,05 m
Väri	musta
Bitumimassan murtovenymä	n. 1200 %
Takaisinvetäytymä	> 80 %
Vähimmäistyöstölämpötila	+ 5 °C
Tiheys	n. 1,08 g / cm ³

Alusta

Puhdas, kuiva, tasainen sekä ilman teräviä reunoja ja aukkoja. Alusta voi olla mineraalinen, polystyreeni tai puinen. Muurauksen saumat tulee sulkea tasaiseksi. Alueet joihin kolmikulmanauha asetetaan tulee primeroida ohuella kerroksella KÖSTER KBE Nestekalvolla (menekki: n. 250 - 500 g / m²). Primerin tulee kuivua täysin ennen KÖSTER KSK Kolmikulmanauhan asentamista. Aseta KÖSTER KSK Kolmikulmanauha samana päivänä kun primeri on kuivunut kokonaan. Tapauksissa joissa on erittäin imukykyinen alusta tulee primeroida kaksi kerrosta.

Työstö

Kastele leikkausterää riittävän usein, ettei se tartu kiinni kolmikulmanauhaan. Vältä kolmikulmanauhan leikkausta kun se on altistunut auringonpaisteelle tai kuumuudelle. Poista suojapaperi KÖSTER Bikuplan® KSK Kolmikulmanauhan

leikkaamisen jälkeen. Kolmikulmanauha asetetaan esim. läpivienteihin niin ettei ilmaa jää taakse, ja mikäli tarpeen painaen alustaan. Kun vedeneristys on suoritettu, yksityiskohdat kuten esim. läpiviennit vahvistetaan kappaleilla jotka on leikattu oikeaan mittaan. Tämän jälkeen päälle levitetään kerros KÖSTER KBE Nestekalvoa tai KÖSTER BS 1 Bitumi Tasoitetta.

Työkalujen puhdistus

Puhdista likaiset tahmeat työkalut KÖSTER Bitumin Poistoaineella

Pakkaus

25 kpl pakkaus

Varastointi

Varastoi viileässä äläkä altista suoralle auringonvalolle. Varastoi pakkaus pystyasennossa. Suojaa paineelta ja kosteudelta. Varastointiaika n. 1 vuosi.

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER KBE Nestekalvo	Tuote.-Nr. 1.13
KÖSTER BS 1 Bitumi Tasoite	Tuote.-Nr. 1.10
KÖSTER Bitumin Poistoaine	Tuote.-Nr. 9.03

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettäessä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: myynti@alimex.fi · Internet: www.koster.fi