

KÖSTER BD 70 Joustonauha K 120

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
Pvm: 26. Lokakuuta 2009

11.03

- CE-Sertifiointi mukaillen ETAG 022 osana KÖSTER BD Järjestelmää

Erittäin joustava, kumimainen saumojen tiivistysnauha

Ominaisuudet

KÖSTER BD Joustonauha K120 on erittäin joustava, kumimainen tiivistysnauha joka on tehty korkealaatuisesta elastomeerista. Se on tarkoitettu liittämään vedeneristysalueita jotka ovat vaarassa halkeilulle. KÖSTER BD Joustonauha K120 on vastustuskykyinen laimennettuja happoja, alkaleita ja suolaliuoksia vastaan.



Tekniset tiedot

Sisäleveys	70 mm
Ulkoleveys	120 mm
Saumanauhan paksuus	0,6 mm
Väri	harmaa
Puhkaisulujuus	2,50 bar
Suhtautuminen otsooni- altistukselle	kestävä (aste 0)
Suhtautuminen UV- altistukselle	kestävä (arvosana 3 - 4)
Vedenpaineen kesto	1,5 bar saakka
Lämpötilan kesto	- 3 °C - + 90 °C

Käyttöalue

KÖSTER BD Joustonauha K120 muodostaa homogeenisen liitoksen eri alueiden vedeneristykselle (esim. KÖSTER Deuxan®, KÖSTER Bikuthan®, KÖSTER BD 50, KÖSTER KBE-Nestekalvo, KÖSTER NB Elastic, KÖSTER Dachflex®) halkeamiin taipuvaisilla alueilla. Se tiivistää rakennesaumot märkätiloissa, parvekkeilla, terasseilla ja silloittaa siirtymiä seinä/lattia liitoksissa. Osana KÖSTER BD 50 Järjestelmää mikä on sertifioitu mukaillen ETAG 022, KÖSTER BD Joustonauha K120 käytetään joustavana vedeneristysnauhana mikä upotetaan KÖSTER BD 50 materiaaliin.

Käyttö

KÖSTER BD Joustonauha K 120 asetetaan saumojen ja halkeamien päälle jotka tulee silloittaa, upottaen reunojen verkko vedeneristys alueisiin. Elastinen kumikaistale jää liittämättömäksi ja näin se mukailee rakenteen osien liikehdintää. On tarpeen täyttää yli 3 mm leveät saumat ja halkeamat ennen Joustonauhan asentamista soveltuvalla materiaalilla (esim. KÖSTER

Saumatiiviste FS-H, tai FS-V) tai injektoida ne elastisella materiaalilla (esim. KÖSTER KB-Pur® IN 2).

KÖSTER BD Järjestelmän käyttö, mukaillen ETAG 022: Alusta pohjustetaan KÖSTER BD 50 Pohjusteella. Kuivumisajan n. 3 tuntia jälkeen, levitetään ensimmäinen kerros KÖSTER BD 50 vesieristettä. KÖSTER BD Joustonauha K120 upotetaan seinä/lattia liitoksissa tai kulma-alueilla tuoreeseen KÖSTER BD 50 pinnoitteeseen. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut, toinen kerros KÖSTER BD 50 vesieristettä levitetään. Joustonauhan verkon molemmat puolet ylipinnoitetaan, jotta joustonauha on kokonaan liitetty vedeneristys alueisiin.

Pakkaus

50 m rulla

Varastointi

Kuivassa, huoneen lämpötilassa vähintään 24 kuukautta.

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER KBE Nestekalvo	Tuote.-Nr. 1.13
KÖSTER Bikuthan® 2C Supertiivis	Tuote.-Nr. 1.14
KÖSTER Bikuthan® 1C Supertiivis	Tuote.-Nr. 1.15
KÖSTER Deuxan® 2C Extratiivis	Tuote.-Nr. 1.16
KÖSTER Deuxan® Professional	Tuote.-Nr. 1.17
KÖSTER NB Elastic Harmaa	Tuote.-Nr. 3.031
KÖSTER NB Elastic Valkoinen	Tuote.-Nr. 3.034
KÖSTER NB Elastik 1C Valkoinen	Tuote.-Nr. 3.039
KÖSTER KB-Pur® IN 2	Tuote.-Nr. 6.14
KÖSTER Dachflex®	Tuote.-Nr. 7.06
KÖSTER BD 50	Tuote.-Nr. 7.09
KÖSTER Saumatiiviste FS-V	Tuote.-Nr. 8.031
KÖSTER Saumatiiviste FS-H	Tuote.-Nr. 8.032

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: myynti@alimex.fi · Internet: www.koster.fi