

SB Tartuntaemulsio „Tiiviste“

Elastisoiva muovidispersio yleiskäyttöön laasteille, rappauslaasteille, tiivistyspinnoitteille ja betonille

Ominaisuudet

KÖSTER SB Tartuntaemulsio "Tiiviste" on monikäyttöinen nestemäinen muovidispersio käytettäväksi kaikille sementtisille laasteille, rappauslaasteille, tiivistyspinnoitteille ja betonille.

KÖSTER SB Tartuntaemulsio "Tiiviste" on liuote-, pehmitin- ja täyteaineeton. Kun tuotetta käytetään mineraalisissa järjestelmissä, muovidispersio kasvattaa elastisuutta ja joustavuutta sekä vähentää veden imeytymistä. KÖSTER SB Tartuntaemulsio "Tiiviste" on vesitiivis mikä tarkoittaa että sen käytön jälkeen sitä ei voida pestä eikä huuhtoa pois.

Tekniset tiedot (pelkkä nestemäinen muovidispersio)

Kuiva-aine pitoisuus	n. 44 ± 1 %
pH-arvo	10,5 - 11,5
Viskositeetti	n. 120 mPa.s
Ominaispaino	n. 1,00
Murtovenymä	n. 700 %
Repäisyvoima	n. 4,0 N / mm ²
Työstölämpötila	+ 2 - + 35 °C

Käyttöalue

KÖSTER SB Tartuntaemulsio "Tiiviste" voidaan käyttää kaikissa tapauksissa missä hyvä tartunta laastien, rappauslaastien, tiivistyspinnoitteiden, betonin ja olemassaolevien mineraalisten alustojen välillä täytyy saavuttaa. Lisäaineena mineraalisille järjestelmille, muovidispersio aiheuttaa vahvan kasvun joustavuuteen sekä elastisuuteen ja samanaikaisesti vähentää veden imeytymistä. Muovidispersio ansiosta kuivuneet laastit ja rappauslaastit tulevat huomattavasti vastustuskykyisemmiksi pakkasta, suoloja ja muita aggressiivisia aineita vastaan. Näiden lisäksi KÖSTER SB Tartuntaemulsio "Tiiviste" parantaa tuoreen laastin työstettävyyttä.

Alusta

Poista lika ja irtonaiset aineosat. Öljyn saastuttamat ja erittäin liikkeiset alustat tulee puhdistaa käyttäen soveltuvia puhdistusaineita ja huuhdella jäännökset pois. Mikäli tarpeellista,

alusta tulee hiekka- tai sinkopuhaltaa. Vältä seisovaa vettä esikastelluissa alustoissa.

Työstö

1. Lisäaineena laasteille, rappauslaasteille, NB tiivistyspinnoitteille sekä betonille

Lisää 10 - 20 % KÖSTER SB Tartuntaemulsio "Tiiviste" sekoitusveteen.

2. Tartuntasilta sementille

Sekoita KÖSTER SB Tartuntaemulsio "Tiiviste" veteen 1 : 2. Käytä tätä seosta tuottaaksesi tartuntaliete sekoittamalla se sementti/ hiekka-seoksen kanssa (1 : 2). Työstä tartuntaliete voimakkaasti harjaamalla alustaan. Rappauslaastit ja tasoitteet työstetään märkää märälle. Mikäli käytetään tartuntasiltana tiivistysmateriaaleille, kuivumisaika 24 tuntia tulee huomioida.

Menekki

per kg Liete	n. 25 - 50 g
per kg Laasti	n. 15 - 30 g
Tartuntasiltana sementille	n. 200 g / m ²

Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen vedellä.

Pakkaus

30 kg, 10 kg ja 5 kg astia

Varastointi

Viileässä ja pakkaselta suojassa n. 2 vuotta.

Käyttöturvallisuus

Vältä silmäkontaktia (Käytä suojalaseja).

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER NB I Harmaa	Tuote.-Nr. 3.021
KÖSTER NB II Valkoinen	Tuote.-Nr. 3.022

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: teemu.allonen@koster.fi · Internet: www.koster.fi