

KÖSTER NB 1 Flex

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
Pvm: 01. Tammikuuta 2007

3.0211

Sekoitusneste KÖSTER NB Tiivistyspinnoitteille

Ominaisuudet

NB 1 Flex on karboksyylä butadieeni-styreeni-lateksinen nestemäinen sekoitusneste. Lateksi on ei-ionisen stabiloinnin ansiosta, yhteensopiva kaikkien tavanomaisten vakiosementtien kanssa.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	23 ± 1 %
pH-Arvo	10,5 - 11,5
Viskositeetti	150 mPa.s
Pintajännitys	n. 50 mN / m
Ominaispaino	n. 1,00
Vähimmäis kalvonmuodostus lämpötila	0 °C

Käyttöalue

KÖSTER NB 1 Flex

- käytettäessä KÖSTER NB Tiivistyspinnoitteiden kanssa aiheuttaa plastisoivan vaikutuksen ja nopeamman työstön.
- kasvattaa veden pysymää ja näin ehkäisee pinnoitteen liian nopeaa kuivumista.
- parantaa tartuntaa alustaan.
- kasvattaa elastisuutta ja vastustuskykyä aggressiivista maakosteutta vastaan.
- aiheuttaa merkittävän kasvun vastustuskyvylle pakkasta ja suoloja vastaan.
- pienentää öljyn ja muiden liuotteiden läpäisevyyttä.
- parantaa vastustuskykyä kemikaaleja vastaan

Työstö

Materiaali tulee sekoittaa matalakierroksisella sekoittimella. KÖSTER NB Tiivistyspinnoitteen jauhe lisätään KÖSTER NB 1 Flex sekoitusnesteeseen. Varmista että jauhe sekoitetaan paakuttomana.

Menekki

8 kg astia per 25-kg-säkki KÖSTER NB Tiivistyspinnoitetta

Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen vedellä

Pakkaus

8 kg astia

Varastointi

Viileässä, mutta pakkaselta suojassa alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa 2 vuotta.

Käyttöturvallisuus

Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä materiaalin käytön aikana.

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER NB 1 Harmaa

Tuote.-Nr. 3.021

KÖSTER NB 2 Valkoinen

Tuote.-Nr. 3.022

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: teemu.alonen@koster.fi · Internet: www.koster.fi