

KÖSTER JULKISIVUSUOJA

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
Pvm: 01. Tammikuuta 2007

4.20

Vettä hylkivä julkisivusuoja mineraalisille rakennusmateriaaleille

Ominaisuudet

KÖSTER Julkisivusuoja on korkealuokkainen julkisivun impregnointiaine tiilille, klinkkereille, luonnonkivelle sekä mineraalisille laasteille. Julkisivusuoja on erittäin vastustuskykyinen alkaleja vastaan ja sitä voidaan täten käyttää tuoreisiin mineraalisiin alustoihin. Voidemainen, kiinteä koostumus työstettäessä siveltimellä tai telalla vähentää roiske- ja ruiskutus hävikit minimiin. KÖSTER Julkisivusuoja suojaa rakennuksia rankkasateita ja normaalia sadetta vastaan, on vesihöyryn läpäisevä sekä pakkasen ja suolojen kestävä.

Tekniset tiedot

Väri	maidon/kerman valkoinen (läpinäkyvä kuivuttuaan)
Vaikuttava aine	Polysiloxan, liuotteeton
Vaikuttavan aineen määrä	25 %
Viskositeetti	3000 mPa.s
Työstölämpötila	5 - 30 °C
Sateenkestävä	n. 20 Minuutin jälkeen (20 °C)
Tiheys	1,0 g / cm³
Syttymispiste	> 100 °C

Käyttöalue

Vettähylkivä impregnointi imukykyisiin mineraalisiin alustoihin kuten esim. tiileen, lasittamattomiin klinkkereihin ja pintakiviin, kalkkihiekkatiileen, rappauslaasteille, laasteille ja luonnonkivelle.

Alusta

Kuiva tai kevyesti kostea ja vapaa halkeamista yli 0,3 mm sekä viallisesta materiaalista. Epäpuhtaudet ja haitalliset suolat tulee poistaa pinnasta ennen materiaalin levitystä. Maalit ja muut pinnoitteet täytyy poistaa kokonaan kuten myös puhdistusaineet. Repeytyneet ja rikkonaiset saumat tulee poistaa ja korvata uusilla ennen KÖSTER Julkisivusuojan levitystä. Ei imeviä alustoja kuten esim. marmori tai lasitettu tiili, ei tule pinnoittaa KÖSTER Julkisivusuojalla.

Työstö

KÖSTER Julkisivusuoja työstetään yksivaiheisena harjaamalla, sivelemällä, telaamalla tai ruiskuttamalla esivalmisteltuun alustaan. Peitä pinnat joita ei impregnoida kuten esim. ovet, ikkunat jne. muovikelmulla. Joissakin olosuhteissa KÖSTER Julkisivusuojan käyttö voi johtaa alustan alkuperäisen värisävyn vahvistumiseen; ennakkokoe on syytä tehdä testialueella (n. 1 m²) ennen varsinaista pinnoitusta.

Menekki

Riippuen alustan imukykyvystä: 0,1 - 0,25 l / m².
Suosittelemme pinnoittamaan ensin mallialueen määrittämään materiaalin menekin ja vaikutuksen.

Työkalujen puhdistaminen

Välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Pakkaus

25 ltr. ja 5 ltr. astia

Varastointi

Tiiviisti suljetuissa astioissa n. 1 vuosi.

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: teemu.allonen@koster.fi · Internet: www.koster.fi