

## KÖSTER KB-Fix 5

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.  
Pvm: 01. Maaliskuuta 2009

5.015

### Nopesti kovettuva laasti pikakorjauksiin

#### Ominaisuudet

Erittäin nopeasti kovettuva laasti (kovettuu n. 5 minuutissa) pikakorjauksiin. Vesitiivis ja säänkestävä.

#### Menekki

n. 1,8 kg / ltr.

#### Tekniset tiedot

Kovettuminen alkaa	n. 5 minuutissa (20 °C)
Yliytöstettävissä	n. 3 tunnin jälkeen
Puristuslujuus:	2 tuntia n. 5 N / mm <sup>2</sup>
	24 tuntia n. 15 N / mm <sup>2</sup>
	7 päivää n. 26 N / mm <sup>2</sup>
	28 päivää n. 34 N / mm <sup>2</sup>

#### Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen vedellä.

#### Pakkaus

15 kg muoviasia

#### Varastointi

Kuivassa, alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa tuotetta voidaan varastoida vähintään 6 kuukautta.

#### Käyttöalue

KÖSTER KB-Fix 5 on tarkoitettu nopeisiin reikiin ja halkeamien korjauksiin laastipinnoissa ja muurauksissa, putkien läpivienneissä, seinä ankkuroinneissa, kaiteissa jne. sekä nopeissa korjauksissa kotiloissa. KÖSTER KB-Fix 5 soveltuu sisä- ja ulkopuoliseen työskentelyyn.

#### Käyttöturvallisuus

Käytettävä suojakäsineitä sekä suojalaseja.

#### Alusta

Poista irtonaiset aineosat laastipinnasta ja muurauksesta. Kastele reiät tai vastaavasti halkeamat vedellä, asenna ankkuroitavat osat.

#### Työstö

Sekoita 3 osaa KÖSTER KB-Fix 5 materiaalia yhteen osaan vettä jäykäksi laastiksi. Kun tehdään tiivistystöitä tai kun täytetään suurempia alueita, paina laasti paikalleen käyttäen lautaa tai lastaa kunnes se kovettuu (älä valmista liian suurta materiaali määrää kerralla).

Kylmissä olosuhteissa, sekoita KÖSTER KB-Fix 5 lämpimään veteen (n. 20 °C). KÖSTER KB-Fix 5 voidaan modifioida tuottamaan hitaampi reaktioaika ja alhaisempi puristuslujuus lisäämällä pestyä hiekkaa tai portland sementtiä (aina suoritettava ennakkokokeet ennen asennusta).

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyessä.

#### MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006  
GSM 040-5000 987 · E-Mail: myynti@alimex.fi · Internet: www.koster.fi