

## KÖSTER Itsetasoittuva lattia 15

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.  
Pvm: 11. Tammikuuta 2009

5.091

### 1-komponenttinen, itsetasoittuva lattiapinnoite

#### Ominaisuudet

KÖSTER Itsetasoittuva lattia 15 on itsetasoittuva lattiapinnoite erinomaisella tartunnalla kaikkiin mineraalisiin alustoihin. KÖSTER Itsetasoittuva lattia 15 ei sisällä kipsiä, kestää päällä kävelyn nopeasti levittämisen jälkeen ja tarjoaa kulutuksen sekä hankauksen kestävä pinnan.

#### Tekniset tiedot

Tiheys tuore laasti	2 kg / l
Puristuslujuus 3 h	2.5 N/mm <sup>2</sup>
Puristuslujuus 7 d	>25 N/mm <sup>2</sup>
Puristuslujuus 24 d	>42 N/mm <sup>2</sup>
Taivutusveto lujuus 3 h	1 N/mm <sup>2</sup>
Taivutusveto lujuus 7 d	>6 N/mm <sup>2</sup>
Taivutusveto lujuus 28 d	>8 N/mm <sup>2</sup>
Käyttöaika	30 minuuttia (20°C)
Kestää päällä kävelyn	3 tunnin jälkeen (20°C)
Kerrospaksuus	2 – 15 mm

#### Käyttöalue

KÖSTER Itsetasoittuva lattia 15 on tarkoitettu tasoittamaan epätasaisuuksia mineraalisissa alustoissa sisä- ja ulkotiloissa, keraamisten laattojen alla – myös märkätiloissa, parvekkeissa ja terasseissa. KÖSTER Itsetasoittuva lattia 15 ei ole koristeellinen viimeinen pinnoite.

#### Alustan valmistelu

Alustan tulee olla kiinteä, vakaa ja kantava, vapaa tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista kuten öljystä, rasvasta, ja muottiöljyistä jne. Alusta primeroidaan käyttäen KÖSTER Polysil® TG 500, ja se on valmis pinnoitettavaksi n. 2 tunnin jälkeen (20°C). Alustat joiden takaa nousee kosteutta, ei voida pinnoittaa.

#### Käyttö

Sekoita 25-kg-säkki KÖSTER Itsetasoittuva lattia 15 lisäten puhdasta vettä asteittain, sekoittaen jokainen lisäys sekoittimella erikseen käyttäen matalakierroksista sekoitinta (max. 600rpm) kunnes kaikki 5.0 litraa vettä on lisätty ja materiaali omaa homogeenisen ja paakuttoman koostumuksen. Tämän jälkeen laasti kaadetaan esivalmistetulle alustalle ja levitetään käyttäen lastaa tai piikkitelaa.

#### Menekki

n. 2 kg / m<sup>2</sup> / 1 mm kerrospaksuudella

#### Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen vedellä

#### Pakkaus

25-kg-säkki

#### Varastointi

Kuivassa ja alkuperäisissä avaamaattomissa pakkauksissa n. 6 kuukautta.

#### Käyttöturvallisuus

Sisältää sementtiä. Käytettävä suojakäsineitä sekä suojalaseja.

#### Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER Polysil® TG 500

Tuote Nr. 4.011

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006  
GSM 040-5000 987 · E-Mail: myynti@alimex.fi · Internet: www.koster.fi