

KÖSTER Betomor[®] Tasoite

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
Pvm: 01. Tammikuuta 2007

5.21

Liiketoiminnallinen luokitus „Betomor“ rekisteröity Saksalaisessa patenttitoimistossa , Nr. 306 07 698

Täyttö ja tasoitelaasti sekä kutistuma- tai purkautumisreikien täyteaine betonipinnoille

Ominaisuudet

Betomor[®] Tasoite on polymeerimodifioitu tasoituslaasti tasoittamaan betonipintoja. Jännitteetön kovettuminen ja vesitiivis.

Tekniset tiedot

Puristuslujuus (28 päivää) > 20 N / mm²
Vähimmäistyöstölämpötila + 5 °C
Käyttöaika n. 45 Min.

Käyttöalue

Betomor[®] Tasoite soveltuu täyttämään kutistuma – tai purkautumisreikiä betonielementeissä, tyhjiöiden korjaamiseen näkyvissä betonipinnoissa, betonipintaisissa seinissä ja lattioissa sekä tartunta- ja korjaustäyteaineena betonille, tasoitteille ja laasteille.

Alusta

Alustan tulee olla kiinteä ja ehjä, vapaa pölystä, tartuntaa heikentävistä sekä irtonaisista aineosista sekä vapaa öljystä ja rasvasta. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä KÖSTER Polysil[®] TG 500 primerilla. Odotusajan (2 tuntia) jälkeen Betomor[®] Tasoite käsittely voidaan tehdä.

Työstö

Betomor[®] Tasoite sekoitetaan puhtaaseen veteen (n. 7 l per 25 kg Säkki) paakuttomaksi homogeeniseksi massaksi. Älä valmista enempää materiaalia kun mitä pystyt käyttämään n. 30 minuutissa. Max. työstöaika on n. 45 minuuttia. Betomor[®] Tasoite työstetään tasoitelastalla yhdellä työvaiheella. Heti kun materiaali alkaa sitoutua, pinta voidaan silottaa huopapahvilla tai palalla polystyrol-vaahtoa. Kerrospaksuus: 0 – 5 mm.

Menekki

n. 1,7 kg / m² per 1 mm kerrospaksuus

Työkalujen puhdistus

Heti käytönjälkeen vedellä.

Pakkaus

25 kg Säkki

Varastointi

Kuivassa alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa vähintään 6 kuukautta.

Käyttöturvallisuus

Käytettävä suojakäsineitä sekä suojalaseja.

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER Polysil[®] TG 500

Tuote.-Nr. 4.011

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: myynti@alimex.fi · Internet: www.koster.fi