

# KÖSTER KSK Primeri SP

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.  
Pvm: 01. Tammikuuta 2007

7.30

## Liuoitteinen synteettinen hartsiprimeri KÖSTER Bikuplan® KSK tiivistyspäällysteille

### Ominaisuudet

Liuoitteinen hartsiprimeri.  
Käyttölämpötilaan aina - 10 °C.

### Tekniset tiedot

Lisäainepitoisuus	20 %
Alhaisin työstölämpötila	- 10 °C
Tiheys	0,90 g / cm <sup>3</sup>
Kuivumisaika (- 5 °C lämpötilassa)	45 Minuuttia

### Käyttöalue

Alustan valmisteluun KÖSTER Bikuplan® KSK Tiivistys-  
päällysteille, erityisesti alhaisiin lämpötiloihin (- 10 °C saakka).

### Alusta

Alustan tulee olla vapaa irtonaisista ja tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista kuten liasta, pölystä, öljystä ja rasvasta.

### Työstö

KSK Primeri SP työstetään telalla tai harjalla yhdellä tartuntakerroksella kattamalla koko pinnoitettavan alustan. On ensiarvoisen tärkeää varmistua primerin kuivumisesta ennen KÖSTER Bikuplan® KSK Tiivistyspäällysteen asentamista.

### Menekki

n. 100 ml / m<sup>2</sup> (voimakkaasti imevissä alustoissa on tarpeen työstää 2 tartuntakerrosta – kokonaismenekki n. 200 ml / m<sup>2</sup>)

### Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen KÖSTER Bitumin Poistoaineella.

### Pakkaus

5 ltr. peltikanisteri

### Varastointi

Suljetuissa alkuperäispakkauksissa 12 kuukautta.  
Noudata tulenarkojen materiaalien varastointi määräyksiä.

### Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä sekä suojalaseja mitkä ovat kestäviä liuottimille. Työskentele ainoastaan hyvin tuuletetuissa tiloissa.

### Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER Bitumin Poistoaine Tuote.-Nr. 9.03  
KÖSTER Bikuplan® KSK Tiivistyspäällyste Tuote.-Nr. 10.3

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006  
GSM 040-5000 987 · E-Mail: teemu.alonen@koster.fi · Internet: www.koster.fi