

KÖSTER Saumatiiviste FS-H

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr. 8.032
Pvm: 01. Tammikuuta 2007

- Virallinen tutkimuseloste, AMPA, Hannover – Vastustuskyky Dieselöljyä vastaan

Itsetasoittuva, elastinen, 2-komp. Polysulfidi saumatiiviste

Ominaisuudet

KÖSTER Saumatiiviste FS-H on elastinen, valettava polysulfidipohjainen saumatiiviste mukaillen DIN 18540 tiivistämään saumoja vaakatasoisiin alueisiin. Täysin kovettuttuaan, KÖSTER Saumatiiviste FS-H on kumi-elastinen tiiviste korkealla mekaanisella kuormituskyvyllä, hyvällä vastustuskyvyllä vettä, merivettä, suolaliuoksia, bensiiniä ja mineraaliöljyä vastaan; se torjuu juuret eikä lahoa.

Tekniset tiedot

Väri	antrasiitti
Sekoitusuhde paino	100 : 8 (A : B)
Työstöaika	n. 2 tuntia (+ 20 °C, 50 % rel. hum)
Kovettumisaika	n. 24 tuntia (+ 23 °C, 50 % rel. hum)
Koostumus	valettava, itsetasoittuva
Ominaispaino	n. 1,65 kg / l
Shore A-kovuusarvo	n. 35
Palautumisominaisuus	> 80 %
Sallittu kokonaismuodonmuutos	n. 25 %
Työstölämpötila	+ 5 °C - + 40 °C

Käyttöalue

KÖSTER Saumatiiviste FS-H voidaan käyttää tiivistämään vaakatasoisia saumoja maanalaisissa rakenteissa, kellareiden halkeamissa, rakennusten perustuksissa, saumoissa jätevedenpuhdistamoissa, autotalleissa, tunneleissa jne. pysyvästi elastisesti.

Työstö

Saumojen sivut tulee olla puhtaita, kuivia, kiinteitä, vapaita voiteluaineista ja pölystä. Voimakkaasti imevissä alustoissa tulee alusta primeroida kahteen kertaan KÖSTER FS Primerilla. Ei imukykyiset alustat tulee primeroida kerran KÖSTER FS Primerilla. Sekoita molemmat komponentit perusteellisesti käyttäen matalakierroksista sekoitinta kunnes homogeeninen koostumus (vähintään 3 minuuttia) on saavutettu. Saumat täytetään n. 2 tuntia primeroinnin jälkeen tiivistyspistoolilla, tasoitelastalla tai vastaavalla.

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Menekki

Sauman leveys mm	10	15	20	25	30	35
Saumatiivistemassan paksuus mm	8	10	12	15	15	20
Sallittu poikkeama mm	± 2	± 2	± 2	± 3	± 3	± 4
Sallittu saumaväli m	alkaen 2 saakka 4	yli 2 6	yli 4 7	yli 5 8	yli 6 9	yli 7 10
Menekki kg/m	0,12	0,22	0,36	0,56	0,67	1,00

Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen KÖSTER KB-Pox® Cleanerilla.

Pakkaus

4 kg yhdistelmäpakkaus (kahdessa pakkauksessa)

Varastointi

Kuivassa ja pakkaselta suojassa 6 kuukautta.

Käyttöturvallisuus

Käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja.

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER FS Primeri	Tuote-Nr. 8.039
KÖSTER KB-Pox® Cleaner	Tuote-Nr. 9.08

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: teemu.alonen@koster.fi · Internet: www.koster.fi